



# Mapefloor I 300 SL

**Dvokomponentna,  
višenamenska, epoksidna  
masa neutralne boje,  
za industrijske podove,  
za nanose debljine do  
4 mm u skladu sa nedavno  
usvojenim standardima  
koji se primenjuju u  
prehrambenoj industriji**



## PODRUČJA PRIMENE

**Mapefloor I 300 SL** je dvokomponentna epoksidna masa sa visokim sadržajem suve materije koja se koristi za izvođenje samorazlivajućeg i/ili višeslojnog epoksidnog sistema sa glatkim ili protivkliznim završnim slojem.

## Primeri primene

- Podovi u hemijskoj i farmaceutskoj industriji.
- Podovi u prehrambenoj industriji.
- Podovi u laboratorijama, sterilnim prostorijama i bolnicama.
- Podovi u aseptičkim prostorima.
- Podovi u automatizovanim skladištima.
- Podovi u trgovačkim centrima.
- Podovi u nuklearnim centralama.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

**Mapefloor I 300 SL** je dvokomponentna masa na bazi epoksidnih smola sa puniocima, i 100% suvog ostatka, bez rastvarača i nonil-fenola, pripremljena prema formuli razvijenoj u MAPEI R&D istraživačkim laboratorijama. Proizvod je u skladu sa standardima EN 1186, EN 13130 i prCEN/TS 14234 nedavno usvojenim i koji se trenutno primenjuju u prehrambenoj industriji i Uredbom o materijalima i predmetima koji su u dodiru sa prehrambenim proizvodima, koje predstavljaju konverziju evropskih direktiva 89/109/EEC, 90/128/EEC i 2002/72/EC.

**Mapefloor I 300 SL** ima višestruku primenu i može se nanositi u deblijinama do 4 mm.

**Mapefloor I 300 SL** se koristi za podove bez fuga i ima dobre estetske karakteristike.

**Mapefloor I 300 SL** ima dobru hemijsku, mehaničku otpornost kao i otpornost na habanje, a moguće je koristiti je kod samorazlivajućih ili višeslojnih sistema. Dekontaminirajuće po ISO 8690/1998 sa  $^{137}\text{Cs}$  i  $^{60}\text{Co}$ .

## VAŽNE PREPORUKE

- Ne nanosite **Mapefloor I 300 SL** na podlove koje su vlažne ili su izložene kapilarnom podizanju vlage (konsultujte Tehničku službu).
- Ne razređujte **Mapefloor I 300 SL** rastvaračima ili vodom.
- Ne nanosite **Mapefloor I 300 SL** na prašnjave ili trošne podlove.
- Ne nanosite **Mapefloor I 300 SL** na podlove na kojima ima ostataka ulja, masti i nečistoće uopšte.
- Ne nanosite **Mapefloor I 300 SL** na podlove koje nisu tretirane sa **Primer-om SN**, ili nisu pravilno pripremljene.
- Ne mešajte delimične količine komponenti kako bi izbegli moguće greške u odnosu mešanja, što može imati za posledicu da proizvod ne veže pravilno.
- Ne izlagati mešavinu izvorima topote.
- Preporučujemo upotrebu tonera **Mapecolor Paste**

# Mapefloor I 300 SL

iz iste serije proizvoda, kako bi osigurali jednoličnost završne boje.

- Podovi na koje je nanet **Mapefloor I 300 SL** mogu da promene boju ili izblede ukoliko su izloženi direktnom suncu, što ne utiče na karakteristike obloge.
- Na boju takođe može da utiče upotreba agresivnih hemijskih preparata. Sama promena boje ne znači da je došlo do oštećenja od hemijske agresije.
- Ukoliko je potrebno zagrevati prostoriju gde je upotrebljen proizvod, ne koristiti grejna tela koja sagorevaju ugljovodonike, jer će ugljen dioksid i vodena para koja se izbacuje u vazduh uticati na sjaj površinskog sloja i samim na estetski izgled poda. Koristite samo električna grejna tela.
- Odmah uklonite agresivne hemijske supstance ukoliko dođu u kontakt sa površinom **Mapefloor-a I 300 SL**.
- Upotrebljavajte odgovarajuća sredstva za čišćenje u zavisnosti od vrste mrlje koju je potrebno očistiti.
- Zaštite proizvod od vode najmanje 24 sata nakon nanošenja.
- Ne nanosite proizvod ukoliko u podlozi ima više od 4% vlage ili je prisutno kapilarno podizanje vlage (proveriti testom sa polietilenskom folijom).
- Temperatura podlove mora da bude najmanje 3°C viša od tačke rose.

## POSTUPAK PRIMENE

### Preparacija podloge

Površina betona koja će se obrađivati mora da bude suva, čista, čvrsta i bez nevezanih i ispučalih delova. Čvrstoća pri pritisku treba da bude najmanje 25 N/mm<sup>2</sup>, a čvrstoća pri zatezanju najmanje 1,5 N/mm<sup>2</sup>. Čvrstoća podlove mora da odgovara opterećenjima predviđenim tokom eksploatacije. Vlažnost podlove ne sme da prelazi 4% i ne sme da bude prisutno kapilarno podizanje vlage (proveriti testom sa polietilenskom folijom).

Podloga mora da bude pripremljena odgovarajućim mehaničkim postupkom (kao što je sačmarenje ili brušenje dijamantskim diskom) kako bi se uklonili svi ostaci nečistoća, cementne skrame, nevezanih i trošnih delova, a da bi dobili neznatno hrapavu i upojnu površinu. Pre tretiranja podlove potrebno ju je prethodno dobro usisati.

Pukotine moraju da se saniraju sa **Eporip**-om, a oštećeni delovi betona moraju da se saniraju **Mapefloor**-om **EP19** ili cementnim malterima iz **Mapegrout** linije. Pre nanošenja **Mapefloor-a I 300 SL**, sva prašina na podlozi mora se potpuno ukloniti industrijskim usisivačem.

### Nanošenje Primer-a SN

**Primer SN** može da se nanosi čist ili pomešan sa kvarcnim peskom **Quartz 0,5**, a nanosi se jednolično ravnom ili nazubljenom

gletericom na podlogu. Odmah nakon nanošenja, na svež **Primer SN** treba posuti **Quartz 0,5** kako bi se obezbedilo dobro prianjanje narednih nanosa na bazi smole.

### Preparacija proizvoda

Dve komponente koje čine

**Mapefloor I 300 SL** se moraju pomešati neposredno pre nanošenja. Pomešati komponentu A i dodati komponentu B. Dodati toner **Mapecolor Paste** (0,7 kg dovoljno je za komplet od 8 kg, a 1,4 kg za komplet od 20 kg **Mapefloor I 300 SL**), ako je potrebno dodati kvarjni pesak.

Mešajte mikserom pri malim brzinama kako bi izbegli uvlačenje vazduha (300-400 obrtaja/min) najmanje 2 minuta dok se ne dobije homogena smesa.

Tako dobijenu smesu sipajte u čistu posudu i ponovo kratko pomešajte.

Izbegavajte nagla i brza mešanja kako bi sprecili uvlačenje vazduha.

Nanesite mešavinu u vremenskom intervalu koji je naveden u tabeli (a koje se odnosi na temperaturu od +20°C). Više temperature vazduha će smanjiti vreme trajanja mešavine i obrnuto, što je temperatura niža, vreme upotrebe mešavine se produžava.

### Nanošenje proizvoda

**Mapefloor I 300 SL** se može koristiti kao protivklizni sloj (debljine od 0,8 do 3,5 mm) i kao samorazlivajući sloj (debljine od 2 do 4 mm). Procedura nanošenja proizvoda je sledeća:

#### 1. Višeslojni protivklizni sistem debljine 0,8-1,2 mm (Mapefloor System 31)

- Pripremite podlogu (preporučuje se sačmarenje ili dijamantsko brušenje) a zatim uklonite svu prašinu usisivačem.
- Ravnom gletericom nanesite **Primer SN** (A+B) pomešan sa oko 0,7 kg proizvoda **Mapecolor Paste** i 4 kg **Quartz-a 0,5**, i dok je još svež pospite kvarnim peskom iste granulacije do potpunog zasićenja. Ukoliko je potrebno postići veći protivklizni efekat, može se posuti peskom veće granulacije. U tom slučaju povećava se i potrošnja materijala za završni sloj.
- Posle očvršćavanja prajmera uklonite preostali pesak, industrijskim usisivačem. U mešavinu **Mapefloor I 300 SL** dodajte već pripremljen kvarjni pesak **Quartz 0,25**, u količini od 5-6% u odnosu na količinu smole; pomešajte do potpune homogenizacije i nanesite sloj ravnom metalnom ili gumenom gletericom pa zatim unakrsno valjkom sa kratkom dlakom, ili ga direktno nanesite na podlogu valjkom srednje dlake.

#### 2. Višeslojni protivklizni sistem debljine 3-3,5 mm (Mapefloor System 32)

- Pripremite podlogu (preporučuje se sačmarenje ili dijamantsko brušenje), a zatim uklonite svu prašinu usisivačem.
- Gletericom nanesite proizvod **Primer SN** (A+B) pomešan sa 4 kg **Quartz-a 0,5** i dok je još svež pospite ga peskom iste granulacije do potpunog zasićenja.

## TEHNIČKI PODACI (tipične vrednosti)

OPIS PROIZVODA						
	Komp. A	Komp. B				
<b>Boja:</b>	neutralna	braonkasta				
<b>Izgled:</b>	tečnost	tečnost				
<b>Gustina (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,5	1,0				
<b>Viskoznost na +23°C (mPa·s):</b>	4500 (# 4 - 20 obrt/min)	200 ÷ 300 (# 2 - 50 obrt/min)				
PODACI O PRIMENI (na +23°C i 50% rel.vlaž.vazduha)						
<b>Odnos mešanja:</b>	komponenta A : komponenta B = 3 : 1					
<b>Boja mešavine:</b>	neutralna					
<b>Konzistencija mešavine:</b>	tečna					
<b>Gustina mešavine (kg/m<sup>3</sup>):</b>	1.340					
<b>Viskoznost mešavine na +23°C (mPa·s):</b>	800 ÷ 1200 (#4-50 obrt/min)					
<b>Vreme upotrebe na +20°C:</b>	35 minuta					
<b>Temperatura nanošenja:</b>	od +8°C do +35°C (zavisno od okruženja, materijala i podloge)					
<b>Vreme između nanošenja slojeva na +23°C i 50% rel.vlažnosti vazduha:</b> – na Primer SN sa punim posipom od kvarcnog peska: – na Primer SN sa posipom od kvarcnog peska:	min 12 h min 18 h * podloga mora da bude suva i bez prašine					
<b>Vreme očvršćavanja na +23°C i 50% rel.vlažnosti vazduha:</b> – suvo: – prohodno: – spremno za upotrebu:	2-4 h oko 24 h oko 7 dana					
<b>Nevedena vremena zavise od uslova okoline na gradilištu (temperatura porstora i podloge, relativna vlažnost vazduha i.t.d.)</b>						
KONAČNA SVOJSTVA						
<b>Čvrstoća pri pritisku (N/mm<sup>2</sup>) (EN 196-1):</b>	67 (proizvod punjen sa Quartz 0,25 u odnosu 1:1)					
<b>Čvrstoća pri savijanju (N/mm<sup>2</sup>) (EN 196-1):</b>	28 (proizvod punjen sa Quartz 0,25 u odnosu 1:1)					
<b>Kapilarna apsorbacija i paropropusnost (EN 1062-3) (kg/m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>):</b>	0,002					
<b>Reakcija na požar (EN 13501-1):</b>	B <sub>fl</sub> - S1					
<b>Taber test posle 7 dana (EN ISO 5470-1) (na +23°C i 50% rel.vlaž.; 1.000 ciklusa/1.000 g, CS 17 disk) (mg):</b>	70					
Svojstvo proizvoda:	Test metod	Zahtevi u skladu sa EN 13813 za podove na bazi sintetičke smole	Svojstva proizvoda:			
Otpornost na habanje BCA:	EN 13892-4	≤ 100 µm	10 µm			
Prianjanje:	EN 13892-8; 2004	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>	3,10 N/mm <sup>2</sup> (lom po betonu)			
Čvrstoća pri udaru:	EN ISO 6272	≥ 4 Nm	20 Nm			

- Nakon očvršćavanja prajmera, uklonite preostali pesak, prebrusite i uklonite ostatke peska jakim industrijskim usisivačem. U mešavinu **Mapefloor I 300 SL** dodajte već pripremljeni **Quartz 0,5** u količini od oko 35-40% težine smole; nastavite mešanje dok ne dobijete homogenu pastu. Izlijte mešavinu **Mapefloor-a I 300 SL** na pod i ravnomerno je nanesite ravnom gletericom.
  - Na još svež **Mapefloor I 300 SL**, izvršiti posipanje sa kvarcnim peskom **Quartz 0,5** do zasićenja. Ukoliko je potrebno postići veći protivklizni efekat, može se posuti peskom veće granulacije. U tom slučaju povećava se i potrošnja materijala za završni sloj.
  - Nakon potpunog očvršćavanja, uklonite preostali pesak, prebrusite površinu kako bi uklonili sve čestice peska i usisajte prašinu snažnim industrijskim usisivačem. U mešavinu **Mapefloor I 300 SL** dodajte već pripremljen kvarcni pesak **Quartz 0,25**, u količini od 5-6% u odnosu na količinu smole; promešajte do potpune homogenizacije i nanesite sloj ravnom metalnom ili gumenom gletericom pa zatim unakrsno valjkom sa kratkom dlakom, ili ga direktno nanesite na podlogu valjkom srednje dlake.
  - 3. Samorazlivajući sistem debljine 2-4 mm (Mapefloor System 33)**
    - Pripremite podlogu (preporučuje se sačmarenje ili brušenje dijamantskim diskom), a zatim uklonite svu prašinu usisivačem.
    - Gletericom nanesite **Primer SN (A+B)**, pomešan sa 4 kg **Quartz-a 0,5**, i dok je još svež pospite ga peskom iste granulacije u količini od 0,7-1,0 kg/m<sup>2</sup>. Površina podloge mora da bude bez otvorenih šupljina koje mogu stvoriti kratera i kao posledicu prouzrokovati isparavanje viška vazduha iz samorazlivajućeg sloja.
    - Posle očvršćavanja, uklonite preostali nevezani pesak snažnim usisivačem. Pomešajte već pripremljen **Mapefloor I 300 SL** sa dodatom količinom kvarcnog peska **Quartz 0,25** u maksimalnom odnosu 1:1 težinski, vodeći računa o temperaturi i debljini premaza; povećanjem temperature, povećava se i količina potrebnog peska. Mešajte dok ne dobijete homogenu pastu, nanesite mešavinu proizvoda na pod i ravnomerno je rasporedite nazubljenom gletericom zuba "V" oblika.
    - Više puta predite površinu dok je još sveža, igličastim valjkom u cilju izbacivanja viška vazduha sa površine podloge.
- Mapefloor I 300 SL** se direktno može nanositi valjkom u dva sloja na beton, koji je prethodno pripremljen (dijamantskim

brušenjem) ili na **Primer SN** ukoliko se želi postići protivpраšni premaz u bojama. Preporučuje se minimalna potrošnja od 0,5-0,6 kg/m<sup>2</sup> proizvoda **Mapefloor I 300 SL**.

**Napomena:** gore opisani primeri su samo indikativni. Količina peska u **Primer-u SN** može varirati u zavisnosti od temperaturu prostorije. Na nižim temperaturama potrebna količina može biti manja, dok pri višim temperaturama potrebna količina može biti veća.

### POTROŠNJA

#### 1. Višeslojni protivklizni sistem - prosečna debljina 1 mm (**Mapefloor System 31**)

*Prvi sloj:*

<b>Primer SN (A+B+Mapecolor Paste):</b>	0,7 kg/m <sup>2</sup>
<b>Quartz 0,5:</b>	0,14 kg/m <sup>2</sup>
Posipanje na sveže	
<b>Quartz 0,5:</b>	3 kg/m <sup>2</sup>

*Završni sloj:*

#### **Mapefloor I 300 SL**

(A + B + Mapecolor Paste): 0,6 kg/m<sup>2</sup>

**Quartz 0,25:** 0,04 kg/m<sup>2</sup>

#### 2. Višeslojni protivklizni sistem - prosečna debljina 3 mm (**Mapefloor System 32**)

*Prvi sloj:*

<b>Primer SN (A+B):</b>	0,7 kg/m <sup>2</sup>
<b>Quartz 0,5:</b>	0,14 kg/m <sup>2</sup>
Posipanje na sveže	
<b>Quartz 0,5:</b>	3 kg/m <sup>2</sup>

*Drugi sloj:*

#### **Mapefloor I 300 SL**

(A+B + Mapecolor Paste): 0,9 kg/m<sup>2</sup>

**Quartz 0,5:** 0,34 kg/m<sup>2</sup>

Posipanje na sveže

**Quartz 0,5:** 3 kg/m<sup>2</sup>

*Završni sloj:*

#### **Mapefloor I 300 SL**

(A+B + Mapecolor Paste)

+ **Quartz 0,25:** 0,6 kg/m<sup>2</sup>

**Quartz 0,25:** 0,04kg/m<sup>2</sup>

#### 3. Samorazlivajući sistem - prosečna debljina do 2 mm (**Mapefloor System 33**)

*Prvi sloj:*

<b>Primer SN (A+B):</b>	0,7 kg/m <sup>2</sup>
<b>Quartz 0,5:</b>	0,14 kg/m <sup>2</sup>
Posipanje na sveže	
<b>Quartz 0,5:</b>	0,7-1 kg/m <sup>2</sup>

*Završni sloj:*

#### **Mapefloor I 300 SL**

(A+B + Mapecolor Paste): 2 kg/m<sup>2</sup>

**Quartz 0,25:** 2 kg/m<sup>2</sup>

Nevedene potrošnje date su orientaciono uz upotrebu **Quartz-a 0,5** kao posip, a stvarne potrošnje zavise od pripreme podloge, upojnosti, hrapavosti, temperaturnih uslova, itd.

### Čišćenje

Alat i oprema koji su korišćeni za pripremu i nanošenje **Mapefloor-a I 300 SL** moraju se očistiti etanolom ili razređivačem odmah nakon upotrebe. Posle stvrđnjavanja čišćenje se može izvesti samo mehanički.

## **AMBALAŽA**

Pakovanje od 8 kg (komponenta A = 6 kg; komponenta B = 2 kg) i pakovanje od 20 kg (komponenta A = 15 kg; komponenta B = 5 kg).

## **SKLADIŠTENJE**

Proizvod mora da se čuva u originalnom pakovanju na suvom mestu, na temperaturi između +5°C i +35°C. Rok trajanja je 24 meseca.

## **UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI KOD PRIPREME I PRIMENE**

Komponenta A **Mapefloor I 300 SL** je iritativna ukoliko dođe u kontakt s očima ili kožom.

Obe komponente A i B mogu izazvati preosetljivost kod osoba koje su osjetljive na ove supstance. **Mapefloor I 300 SL** komponenta B je korozivna i može izazvati opekotine u kontaktu sa kožom kao i oštećenje očiju. Proizvod sadrži molekule smole male molekularne mase koje mogu izazvati preosetljivost ako dođe do unakrsne kontaminacije sa drugim epoksidnim jedinjenjima. Uvek nosite zaštitne rukavice i naočare tokom pripreme i primene proizvoda i preduzmite sve neophodne mere predostrožnosti kod rukovanja hemijskim proizvodima. U slučaju kontakta sa kožom ili očima, isperite ih sa dosta vode i potražite lekarsku pomoć. Prilikom reagovanja proizvod oslobođa značajnu količinu toplove. Posle mešanja komponente A i B preporučujemo ugradnju proizvoda u što kraćem periodu i ne preporučujemo da se ostavlja

neobezbeden kontejner sve dok ne bude u potpunosti prazan.

**Mapefloor I 300 SL** komponente A i B su štetne za vodene organizme stoga ne odlazićte proizvod u okolinu.

Za detaljnije informacije o bezbednoj primeni proizvoda pogledajte poslednju verziju Bezbednosnog lista.

**PROIZVOD JE NAMENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.**

## **UPOZORENJE**

*Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni. Iz tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj proizvod, moraju prethodno da provere da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.*

**Molimo vas pogledajte poslednju verziju tehničkog lista dostupnog na našem sajtu [www.mapei.rs](http://www.mapei.rs)**



Naše zalaganje za zaštitu životne sredine  
MAPEI proizvodi pomažu projektantima i izvođačima  
radova da sprovedu inovativne LEED (The Leadership  
in Energy and Environmental Design)  
sertifikovane projekte, u skladu sa  
zahtevima U.S. Green Building Council-a.

**Sve odgovarajuće reference  
o ovom proizvodu dostupne  
su na zahtev i na web stranici  
[www.mapei.rs](http://www.mapei.rs)**



Mapefloor  
1300 SL

2015-8-2016 (RS)

Svaka nedozvoljena reproducija teksta, fotografija  
i ilustracija podleže sudiskom procesu.